

# フリーフローア・1㎡セット 施工要領

(環境にやさしい無臭タイプ)

## 施工の前に

- ① この商品は、10mm厚で1㎡用のセットになっています。1箱分の材料は残さず全て使いきって下さい。石とバインダーの配合の割合を変えると施工不良の原因になります。
- ② 水は一切使用しないで下さい。
- ③ 施工にあたっては次のものを用意して下さい。
  - ・松葉ぼうき (下地の掃除に使う)
  - ・練り桶 (材料の混合に使う)
  - ・電動ハンドミキサー (材料の混合に使う)
  - ・空缶 (コテふき用のシンナーを入れる)
  - ・ペンキ用ハケ (コテをふき、道具洗いに使う)
  - ・左官道具
  - ・シンナー (ウレタン用)

## 下地について

- ① 下地はコンクリート、モルタル金ゴテ仕上げで完全乾燥させて下さい。水分が残っていると施工不良となります。
- ② ホコリ、ゴミ、砂、油などを完全に除去して下さい。
- ③ 縁まわりは、縁石やタイルなどで処理して下さい。

## 施工

### 骨材の混合・仕上げ

- ① 骨材 (石) を練り桶に移しパックの中の樹脂を入れ、均一になるよう電動ハンドミキサーでよく混ぜ合わせる。均一でないと樹脂溜りができ施工不良となります。
- ② 骨材と樹脂が均一に混ざった後、珪砂を入れ再度よく混ぜ合わせる。珪砂だまりができないように注意する。
- ③ ②の材料を施工箇所に敷き均し、金ゴテでしっかり押さえ仕上げる。コテに樹脂が付いて滑りにくくなったら、専用のシンナーを含ませたハケで樹脂をふき取るとよい。

上から均一に珪砂を降り掛けると、ノンスリップ効果が強くなります。

## 注意事項

- ・ 雨の日の施工、未乾燥下地の施工は不具合の原因になりますので、避けて下さい。また、歩行可能時間内に降雨の恐れがある場合の施工もさけて下さい。
- ・ 立ち上がり面には、施工できません。
- ・ 樹脂が肌に付着しないようゴム手袋を使用して下さい。万一肌に付着した場合は、石鹸ですぐに洗い流して下さい。
- ・ シンナーはウレタン樹脂用の物を使って下さい。それ以外のものを使うと硬化不良の原因になります。